

KONA Nivelador Piso Normal

Mortero para Nivelacion Normal

DESCRIPCIÓN

Kona Nivelacion - Es un mortero exento de cloruros, diseñado en base cementos especiales, áridos especialmente clasificados y aditivos químicos para obtener un mortero tixotrópico, de acabado fino y manejable para la nivelacion de pisos.

APLICACIONES

Se emplea para Nivelacion para las faenas húmedas, Nivelando las losas dejando una terminacion fina y lisa solucionado desperfectos y mejora estética en superficies de hormigón, aplicándose en espesores máximos de 3 mm hasta 3cm.

DATOS TÉCNICOS

| Especificación general | |
|--|---|
| Aspecto General y Color | Mortero seco de color gris cemento, envasado en sacos de 25 Kg. |
| Reacción al fuego | A1 |
| Sustancias peligrosas | El producto endurecido no libera sustancias peligrosas |
| Especificación de Identificación | |
| Granulometría de los componentes secos | Dmax < 1.25 mm |
| Resistencia a compresión ¹ | |
| 28 días | ≧ 15 MPa |
| Densidad endurecido (Kg/m ³) | 1790 +/- 5% |
| Tiempo de trabajabilidad (a 20 °C) | 30 minutos |

¹ Probetas de 4x4x16 ensayadas y conservadas según norma NCH 2256.

² Ensayos realizados empleando el punto medio del intervalo de agua especificado.

KONA Nivelador Normal**Mortero para Nivelacion Normal****MODO DE EMPLEO**

Agua de amasado: Añadir de 3,5 a 4 litros de agua por saco de 25 Kg según consistencia deseada.

Amasado: En un recipiente estanco verter el agua necesaria según se indica. Verter lentamente el producto sobre el agua con agitación hasta obtener una masa homogénea sin grumos. Dejar reposar la masa durante 1-2 minutos y terminar con un reamasado breve final (20"). Tiene que tener consistencia plástica.

Precauciones especiales: Las superficies deben estar humedecidas previamente a la aplicación de los productos pero sin agua libre, además de limpias y libres de polvo o aceites

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de las heladas y la acción directa del sol. Si se cumplen estas condiciones el tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el saco.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Contiene cemento y su contacto prolongado puede producir irritaciones en la piel, ojos o mucosas. Para evitar esto, se deberán tomar las medidas de seguridad e higiene correspondientes, tales como el uso de gafas, mascarillas y guantes. En caso de contacto lavar con agua.

La información, recomendaciones y datos técnicos que aparecen en esta Ficha se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos a través de ensayos de laboratorio y aplicación.

Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones debido a las diferentes condiciones de puesta en obra. Las dosificaciones reales deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

No se aceptan responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso del producto, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por KONA Morteros.

La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Morteros Kona
Avd. del Parque 4160, Of. 604
Huechuraba Santiago de Chile
www.konamorteros.cl